

## SOPRASOLIN A 30

Texself Color est une bande d'étanchéité autoadhésive avec une grande résistance à la déchirure. Elle est composée d'un renfort laminé sur une feuille d'aluminium et revêtue de bitume élastomère de haute qualité.

### PROPRIÉTÉS

- . Fortement résistante à la déchirure et au poinçonnement.
- . Résistante à l'eau.
- . Autoadhésive.
- . Mise en oeuvre facile.
- . Souple.
- . Statique.
- . Durable.



### APPLICATIONS

TEXSELF est facilement applicable sur la plupart des matériaux : bois, béton, métal, fibrociment, zinc, PVC.

C'est un excellent matériel pour l'étanchéité de détails, de houteaux, de gouttières, de cheminées et pour la protection d'isolation. Il peut être également utilisé pour la réparation de tuiles, d'ardoises, de canaux, de fissures sur les murs ou d'étanchéité.

### AGRÉMENTS

- . Système de qualité conforme à la norme ISO:9001

### Accessoires Étanchéité bitumineuse

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

## MISE EN ŒUVRE

1. Brosser et sécher la surface d'application.
2. Sur des surfaces irrégulières et poreuses, appliquer une couche d'EMUFAL I au pinceau ou au rouleau (0,4-0,8 l/m<sup>2</sup>).
3. Temps de séchage 1 heure.
4. Dérouler, mettre en place et découper le ruban.
5. Après la suppression des 30 premiers cm de la membrane (ouverture), placer le ruban sur la surface d'application, retirer complètement la feuille, coller et presser fermement.

## PRÉCAUTIONS

Le produit ne contient aucune substance nocive pour la santé ou l'environnement, il est conforme aux exigences générales de santé et de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

## Accessoires Étanchéité bitumineuse

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

## Accessoires Étanchéité bitumineuse

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.