CAZOLETA EPDM SIFÓNICA CON PARAGRAVILLAS

Les éléments d'évacuation droits en EPDM permettent de raccorder les membranes en bitume avec les tuyaux de descente d'eaux pluviales. La platine, ou base, est percée afin de favoriser la pénétration du bitume lors du collage avec le revêtement d'étanchéité. Le tube possède une série d'anneaux extérieurs pour éviter les reflux d'eau entre le raccord et le tuyau de descente.

PROPRIÉTÉS

. Ductile.
. Élément préfabriqué - prêt à l'emploi.
. Le matériau élastique en EPDM garantit l'étanchéité dans le temps.
. Mise en place facile.
. Absorbe les mouvements de la toiture.
. Se soude totalement à la membrane.
. Résiste aux flammes lors de l'application des membranes.
. Le tube droit est légèrement conique pour favoriser l'installation dans les tuyaux de descente.
. La version EEP siphonique élimine le retour des mauvaises odeurs par la descente d'eaux pluviales.

APPLICATIONS

· AVALOIR EPDM siphonique avec crapaudine : évacuation de couverture avec membranes bitumineuses pour éviter les mauvaises odeurs.

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

TEXSA S.A.S. Chez AE2C ACTIPARC 1 BAT 4 131 Tra De La Penne Aux Camoins 13821 La Penne Sur Huveaune France (+33) 01.45.42.17.33

MISE EN ŒUVRE

· Fixation de l'évacuation au support de la couverture. Appliquer l'apprêt EMUFAL I puis placer un renfort inférieur en membrane MORTERPLAS dépassant de 10 cm le contour de l'avaloir.
· Fixer l'avaloir en l'insérant dans l'orifice.
· Chauffer l'asphalte à la flamme pour souder la base de l'avaloir au support.
· Poser un renforcement supérieur avec une membrane MORTERPLAS sur l'avaloir en laissant dépasser de 20 cm le pourtour de l'avaloir et étendre la membrane imperméable sur le renforcement supérieur, en chauffant les deux pièces qui se soudent comme pour un recouvrement.
· Découper la membrane qui recouvre l'orifice et placer la crapaudine.

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

TEXSA S.A.S. Chez AE2C ACTIPARC 1 BAT 4 131 Tra De La Penne Aux Camoins 13821 La Penne Sur Huveaune France (+33) 01.45.42.17.33

PRÉSENTATION ET STOCKAGE

PRODUIT	Type	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	PRESENTATION
EEP EPDM	ø 90 mm	332	77	74	83	-	250	-	Carton de 25 unités
EEP EPDM	ø 100 mm	332	88	85	94	-	250	-	Carton de 25 unités
EEP EPDM	ø 110 mm	332	98	95	104	-	250	-	Carton de 25 unités
EEP EPDM	ø 125 mm	332	113	110	119	-	250	-	Carton de 25 unités
EEP EPDM SIPHONIQUE AVEC CRAPAUDINE	ø 90 mm	360	73	64	172	78	220	76	Carton de 5 unités
EEP EPDM SIPHONIQUE AVEC CRAPAUDINE	ø 100 mm	360	92	83	172	97	220	76	Carton de 5 unités
EEP EPDM SIPHONIQUE AVEC CRAPAUDINE	ø 110 mm	360	101	92	172	106	220	76	Carton de 5 unités

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

TEXSA S.A.S. Chez AE2C ACTIPARC 1 BAT 4 131 Tra De La Penne Aux Camoins 13821 La Penne Sur Huveaune France (+33) 01.45.42.17.33