

## MOPLAS SBS FPV 25 MIN

MOPLAS SBS FPV 25 MIN est une membrane imperméabilisante autoprotégée, en bitume élastomère SBS, comprenant une armature en feutre de polyester (FP) renforcé et stabilisé, avec finition minérale sur la face extérieure et film thermofusible sur la face inférieure.

### PROPRIÉTÉS

L'armature en feutre non-tissé de polyester poinçonné et stable (FP) fournit à la membrane les meilleures propriétés mécaniques :

- Grande résistance à la traction.
- Résistance maximale au poinçonnement (statique et dynamique).
- Grande résistance à la déchirure.
- Bonne stabilité dimensionnelle.



### APPLICATIONS

Couche de finition systèmes multicouche pour toiture non accessible  
Solution monocouche pour toiture non accessible

### AGRÉMENTS

EN 13707. Label de qualité N AENOR.  
(1)DITE N° 04/0109 Morterplas SBS FM monocouche.

### Étanchéité bitumineuse SBS

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

## PRÉSENTATION ET STOCKAGE

|                         | MOPLAS SBS FPV 25 MIN                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kg/m <sup>2</sup>       | 4 -5/+10%                                                                                        |
| Longueur (m)            | 10                                                                                               |
| Largeur (m)             | 1                                                                                                |
| m <sup>2</sup> /rouleau | 10                                                                                               |
| m <sup>2</sup> /palette | 250                                                                                              |
| Finition *              | Ardoise Naturel, Ardoise Rouge, Ardoise Vert et Ardoise Blanc.                                   |
| Stockage                | Vertical. Stockés dans leur emballage original, dans un endroit sec et protégés des intempéries. |

\*REMARQUE: Du fait d'être revetues de produits naturels (ardoise et granule), les feuilles autoprotégées peuvent présenter différentes tonalités de couleur suivant le lot de production. Il faudra prendre en compte cet aspect lors des commandes de matériel

## DONNÉES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                        | Méthode d'essai                  | Unité          | MOPLAS SBS FPV 25 MIN          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Comportement au feu externe                                                                             | ENV 1187                         | -              | Broof(t1)                      |
| Réaction au feu                                                                                         | EN 13501-1:2002 (EN ISO 11925-2) | -              | E                              |
| Étanchéité                                                                                              | EN 1928:2000 (B)                 | -              | Passe (10 kPa)                 |
| Force maximum en tension (L x T)                                                                        | EN 12311-1                       | N/50 mm        | 700 ± 150 450 ± 100            |
| Elongation (L x T)                                                                                      | EN 12311-1                       | %              | 40 ± 15 40 ± 15                |
| Résistance à la pénétration de racines                                                                  | EN 13948                         | -              | NE                             |
| Résistance à une charge                                                                                 | EN 12730 (A)                     | kg             | ≥ 15                           |
| Résistance à l'impact                                                                                   | EN 12691:2006                    | mm             | ≥ 1000                         |
| Résistance au déchirement (clou) (L x T)                                                                | EN 12310-1                       | N              | 150 x 200 ± 50                 |
| Résistance au pelage de joint                                                                           | EN 12316-1                       | N/50 mm        | NE                             |
| Résistance au cisaillement de joint (L x T)                                                             | EN 12317-1                       | N/50 mm        | NE                             |
| Vieillessement artificiel par exposition prolongée à haute température                                  | EN 1296 12 sem/weeks             | EN 1109 / 1110 | -5 ± 5°C / ≤ 2 mm (100 ± 10°C) |
| Vieillessement artificiel par exposition prolongée au mélange de radiation UV, haute température et eau | EN 1297                          | EN 1850-1      | NE                             |
| Flexibilité à basses températures                                                                       | EN 1109                          | °C             | ≤ -15                          |
| Substances dangereuses                                                                                  | --                               | --             | PND                            |

## Étanchéité bitumineuse SBS

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| AUTRES<br>CARACTERISTIQUES | Méthode d'essai | Unité | Valeur |
|----------------------------|-----------------|-------|--------|
| Défauts visibles           | EN 1850-1       | -     | Passe  |
| Rectitude                  | EN 1848-1       | -     |        |

## Étanchéité bitumineuse SBS

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.